




Technisches Datenblatt / technical data sheet

BERWILIT - BLÄHSCHIEFER 8/16 N

Lieferkörnung / delivery granulation	8,0-16,0 mm	Schüttdichte / bulk density	575 kg/m ³ (+/- 85 kg)
Schüttdichte gerüttelt / bulk density (shaken)	> 600 kg/m ³	Kornrohdichte / grain gross density	ca. 1,10 kg/dm ³
Kornform / -oberfläche / grain shape / grain surface	kubisch / gesinterte, keramische Schale cubical / sintered, ceramic bond		
Überkornanteil / over grain portion Unterkornanteil / / under grain portion	max. 10 % max. 15 %	Schwimmfähige Bestandteile /portion of buoyant components	< 2 Vol - %
Wasseraufnahme / water absorption	30min=ca.10,0M-% 24h=ca.20,0M-%	Kornporosität / grain porosity	ca. 35 %

Korngrößenverteilung / granulometry

Siebmaschenweite [mm] / filter mesh size	0,0	2,0	4,0	8,0	16,0	32,0
Mittelw. Durchgang [M -%] / average value passage	0,0	2,0	4,0	6,0	95,0	100,0



Chemische Daten / chemical data

Kieselsäure	SiO ₂	61,60 %	Magnesium	MgO	3,80 %
Aluminium	Al ₂ O ₃	16,80 %	Schwefel	SO ₃	0,20 %
Eisen	Fe ₂ O ₃	7,70 %	Kalium	K ₂ O	4,50 %
Calcium	CaO	3,10 %	Natrium	Na ₂ O	1,20 %